

Konstruktionsvollholz Fichte Sichtqualität C 24

Artikel-Nr. Länge Breite Höhe 56996/1143 13 000 mm 100 mm 140 mm

Bei keilgezinktem Konstruktionsholz handelt es sich um sortiertes, technisch getrocknetes und gehobeltes Kantholz, das mittels Keilzinkung in fast beliebiger Länge produziert werden kann. Zur Verwendung für tragende Zwecke muss keilgezinktes Konstruktionsholz visuell oder maschinell gemäß ÖNORM EN14081-1 festigkeitssortiert werden. Die visuelle Sortierung erfolgt in Österreich weiterhin nach der anerkannten Sortiernorm ÖNORM DIN4074-1. Die Keilzinkung wird in der ÖNORM EN 385 geregelt und darüber hinaus wird in der Leistungsanforderung eine max. Holzfeuchte von 18% gefordert.



EIGENSCHAFTEN





C24

SPEZIFIKATION

Stärke	140 mm
Breite	100 mm
Länge	13 000 mm
Gewicht	91 kg
Holzart	Fichte
Qualität	Sichtqualität

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/konstruktions-vollholz/konstruktionsvollholz-fichte-sichtqualitat-c-24~p130226

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



