

Sperrplatte Birke CP/CP 25-fach EN314-2/KL3 E1E05

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
00525/0011	35 mm	1 250 mm	2 500 mm

Sperrholz ist ein Holzwerkstoff aus dünnen, kreuzverleimten Furnieren. Die Furniere werden quer aufeinandergelegt, d. h. die Faserrichtungen der zwei aufeinander liegenden Schichten bilden einen 90°-Winkel, um die Festigkeit von Sperrholz zu erhöhen.

Sperrholzplatten bestehen aus mindestens drei Furnieren mit einer Nennstärke von 1,4 bis 3,2 mm.

FEUCHTIGKEITSGEHALT:

Im Werk liegt der Feuchtigkeitsgehalt von Sperrholz bei Auslieferung aus dem Werk gewöhnlich zwischen 7 und 12 %. Änderungen der Feuchtigkeit können sich auf die Sperrholzabmessungen auswirken.

TEMPERATUR:

Temperaturveränderungen (+100 °C bis -160 °C) wirken sich nicht auf die Sperrholzabmessungen aus.

ANWENDUNG IM AUSSENBEREICH:

Für den Außenbereich muss Sperrholz richtig oberflächenbehandelt werden; die Kanten müssen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit geschützt werden.

FESTIGKEITSEIGENSCHAFTEN:

Die Festigkeitseigenschaften von Sperrholz hängen von der Holzsorte, der Furnierdicke, der Sperrholzdicke sowie der Faserrichtung ab. Die Qualität des Oberflächenfurniers wirkt sich nicht auf die Festigkeitseigenschaften aus.



EIGENSCHAFTEN

E1E05

SPEZIFIKATION

Stärke	35 mm
Breite	2 500 mm

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz-birke/sperrplatte-birke-cpcp-25-fach-en314-2kl3-e1e05-p15182049>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



HOLZ IST UNSERE WELT

Länge	1 250 mm
-------	-----------------

Gewicht	76,56 kg
---------	-----------------

Sperrholz

Holzart	Birke
---------	--------------

Qualität	CP/CP
----------	--------------

Verleimungsklasse	EN 314-2/KL3
-------------------	---------------------

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz-birke/sperrplatte-birke-cpcp-25-fach-en314-2kl3-e1e05-p15182049>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

