

NOVATOP 3-Schicht Massivholzplatte Fichte D/D - Konstruktion

Artikel-Nr.	Stärke	L x B
02352/0005	27 mm	2 500 x 1 250 mm

Die NOVATOP Mehrschichtplatten werden aus Nadel-schmitt-holz hergestellt und auf 8% Holzfeuchte (Lärche 12%) getrocknet. Jede Schicht ist eine Massivholzlamelle. Die 3-Schichtplatten haben eine Mittelschicht, die um 90° gegen die Deckschichten gedreht ist. Die Lamellen der Mittelschicht sind in Längsrichtung seitlich zueinander verklebt. Die Lamellen haben eine Maximalbreite von 42mm und können sowohl in der Länge gestoßen als auch durchlaufend sein. Die Deckschichten werden aus 6 oder 9 mm dicken und 93 bis 143 mm breiten durchgehenden Lamellen hergestellt. Die Lamellen in den oberen Schichten einer Platte weisen jeweils die gleiche Breite auf und sind auf der rechten Seite Richtung Oberfläche gerichtet. Die Lamellen jeder Schicht sind in der Längsverbinding seitlich zueinander verklebt. Der Klebstoff ist wasserbeständig und die Verleimung der Deckschichtlamellen ist AW 100, bzw. D4 nach EN 204. Die Platten sind entsprechend der Korngröße 100 geschliffen (Grobschliff auf Bestellung).



EIGENSCHAFTEN

Qualität D

EN SWP/2 S



AW 100

SPEZIFIKATION

Stärke	27 mm
Breite	1 250 mm
Länge	2 500 mm
Gewicht	37,969 kg
Platte	
Anwendung	Möbel- und Innenausbau, Wand und Decke
tragende Verwendung	Ja
Holzart	Fichte

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/platte/nadelholz-massivholzplatte/nadelholz-massivholzplatte-3-schicht/novatop-3-schicht-massivholzplatte-fichte-dd---konstruktion~p5335334>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Massivholzplatte

Qualitätsklasse	C - Qualität - beidseitig offen
Qualität	D/D
Plattenaufbau	3-Schicht

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/platte/nadelholz-massivholzplatte/nadelholz-massivholzplatte-3-schicht/novatop-3-schicht-massivholzplatte-fichte-dd---konstruktion~p5335334>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

