Sperrplatte Birke S/BB 13-fach EN314-2/KL3



Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
00354/0015	**18 mm**	**1 500 mm**	**3 300 mm**

Sperrholz ist ein Holzwerkstoff aus dünnen, kreuzverleimten Furnieren. Die Furniere werden quer aufeinandergelegt, d. h. die Faserrichtungen der zwei aufeinander liegenden Schichten bilden einen 90º-Winkel, um die Festigkeit von Sperrholz zu erhöhen.

Sperrholzplatten bestehen aus mindestens drei Furnieren mit einer Nenndicke von 1,4 bis 3,2 mm.

FEUCHTIGKEITSGEHALT:
Im Werk liegt der Feuchtigkeitsgehalt von Sperrholz bei Auslieferung aus dem Werk gewöhnlich zwischen 7 und 12 %. Änderungen der Feuchtigkeit können sich auf die Sperrholzabmessungen auswirken.

TEMPERATUR:
Temperaturveränderungen (+100 °C bis -160 °C) wirken sich nicht auf die Sperrholzabmessungen aus.

ANWENDUNG IM AUSSENBEREICH:
Für den Außenbereich muss Sperrholz richtig oberflächenbehandelt werden; die Kanten müssen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit geschützt werden.

FESTIGKEITSEIGENSCHAFTEN:
Die Festigkeitseigenschaften von Sperrholz hängen von der Holzsorte, der Furnierdicke, der Sperrholzdicke sowie der Faserrichtung ab. Die Qualität des Oberflächenfurniers wirkt sich nicht auf die Festigkeitseigenschaften aus.

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	**18 mm**
Breite	**3 300 mm**
Länge	**1 500 mm**
Gewicht	**62,37 kg**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz-birke/sperrplatte-birke-sbb-13-fach-en314-2kl3~p7425208

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Sperrholz	
Holzart	**Birke**
Oberfläche	**geschliffen / geschliffen**
Qualität	**S/BB**
Verleimung	**Exterior**
Verleimungsklasse	**EN 314-2/KL3**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz-birke/sperrplatte-birke-sbb-13-fach-en314-2kl3~p7425208

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.