


Profilholz Abachi Saunalatte

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55940/1175	28 mm	80 mm	1 750 mm

Abachi zählt zu den bekanntesten Importhölzern aus Afrika. Es wird aufgrund seines geringen Gewichtes und des guten Stehvermögens schon seit Jahrzehnten für viele Anwendungen im Innenbereich (Leisten, Rahmen, Saunabänke) eingesetzt. Undeutlich abgesetzt vom ebenso hellgelben bis strohfarben Kernholz kann der Splint bis zu 15 cm breit sein. Helles und leichtes Laubholz mit poriger Struktur. Gehobelte Flächen haben einen hohen natürlichen Glanz. Speziell die geringe Dichte und die guten Isoliereigenschaften von Abachi werden auf dem wachsenden Markt des Leichtbaus zunehmend wichtiger.



EIGENSCHAFTEN



Saunalatte

SPEZIFIKATION

Stärke	28 mm
Breite	80 mm
Länge	1 750 mm
Gewicht	0,96 kg

Profilgruppen	Glattkant
Holzart	Abachi
Dichte p12-15	350 - 490 kg/m³
Anwendungsbereich	Innenbereich

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/profilholz/profilbretter/profilholz-abachi-saunalatte~p87266>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

